



REVESTIMIENTO ELASTICO

Naturaleza	Copolímeros acrílicos flexibles.	
Destino	Impermeabilización de superficies exteriores, especialmente terrados.	
Superficie	Cemento, hormigón, revoco prefabricados, ladrillo, losas, juntas, etc.	
Aspecto	Satinado.	
Color	Blanco, gris, rojo y verde.	
Densidad	1,200 +- 0,050 Kg./L.	
Diluyente	Agua.	
Rendimiento	0.8-1 m ² /L. por cada capa según superficie.	
Secado	1ª Capa	6 –8 Horas
	2ª Capa	18-24 horas
	Pisable	2-3 días
Empleo	APLICACIÓN Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. Sobre superficies de cemento o impermeabilizadas aplicar directamente. Sobre superficies porosas diluir la 1ª capa con un 30% de agua y terminar con 2 ó 3 capas cruzadas sin diluir. Aplicar capas hasta el rendimiento teórico de 0.8-1 m ² /l. equivalente a un espesor de película seca de 1-1.2 mm mínimo necesario para conseguir la estanqueidad total. Sobre juntas de dilatación o grietas de más de 1 m, es conveniente reforzarlas con una cinta ancha de malla antes de la última capa. En la impermeabilización de superficies horizontales cerradas debe continuarse la aplicación de REVESTIMIENTO ELASTICO en las paredes verticales adyacentes hasta una altura de 20 cm. Para aumentar la resistencia del revestimiento a ser pisado, se puede intercalar una tela de fibra de vidrio o fibra sintética extendiéndola sobre la penúltima capa húmeda. No aplicar en tiempo lluvioso o con riesgo de lluvia. Todo el utillaje debe lavarse con agua inmediatamente después de su uso.	
Usos	Especial para azoteas, tejados, terrazas, paredes medianeras, paredes doble cámara, etc. También para tapar fisuras y grietas.	
Precauciones	No tirar los residuos al desagüe. Úsese en lugares bien ventilados y con la indumentaria y protección adecuadas. Manténgase fuera del alcance de los niños.	
Conservación	En los envases originales, bien cerrados, en sitio fresco y seco. No almacenar ni aplicar a temperatura inferior a 0°C. o superior a 40°C.	



TIENDA
C / Dolors Almeda, 10
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)

Tel. 933 776 756 - 933 770 703
Fax 933 779 570
www.replac.com
replac@replac.com