



Hidrofugante de Silicona

Naturaleza	Siliconas en solución.	
Destino	Hidrofugación exterior.	
Superficie	Ladrillo, obra vista, piedra natural, hormigón. No apto sobre mármol.	
Aspecto	Mate. No altera el especto original.	
Color	Incoloro.	
Densidad	0,850 +- 0,020 Kg./L.	
Diluyente	Hidrocarburos alifáticos y aromáticos.	
Rendimiento	6-8 m2/L. según superficie.	
Secado	Al tacto	2-3 horas Se alcanza el máximo efecto a los 7 días
Empleo	PREPARACIÓN SOPORTE La superficie a tratar debe estar seca y libres de grasa, polvo, u otro tipo de suciedad. APLICACIÓN A brocha y rodillo, dar una capa hasta saturación. No diluir. No se puede dar una segunda capa..	
Usos	Hidrofugación de superficies, para la protección al exterior de los agentes atmosféricos.	
Precauciones	Producto inflamable. Aplicar en lugares muy ventilados, y con la indumentaria y la protección adecuada. No tirar los residuos al desagüe. Manténgase fuera del alcance de los niños.	
Conservación	En los envases originales, bien cerrados, en sitio fresco y seco.	



TIENDA
C / Dolors Almeda, 10
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)

Tel. 933 776 756 - 933 770 703
Fax 933 779 570
www.replac.com
replac@replac.com