



Pintura al Pliolite

Naturaleza	Resinas acrílicas termoplásticas, pigmentos e hidrocarburos.
Destino	Pintura para exteriores de gran resistencia.
Superficie	Cemento, hormigón, revoco, yeso, prefabricados, etc.
Aspecto	Mate.
Color	Blanco. Se puede teñir con tintes universales.
Densidad	1,450 +- 0,050 Kg./L.
Diluyente	Disolvente para Pliolite.
Rendimiento	8-10 m ² /L. por mano. (Aproximado y según soporte).
Secado	Al tacto 1 horas Repintable A partir de las 12 horas
Empleo	PREPARACIÓN DEL SOPORTE Las superficies a pintar deben estar limpias de polvo, grasa o suciedad. Es posible aplicar sobre soportes ligeramente húmedos y a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 40°C. Puede aplicarse sobre superficies difíciles por caleo, enyesado pobre, cal, etc. APLICACIÓN Limpiar y lijar bien la superficie antes de pintar. Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. A brocha y a rodillo: A fin de asegurar la adherencia de la pintura, diluir la primera mano con un 10-15% de disolvente para Pliolite, la segunda mano puede darse tal cual se suministra o bien diluyéndola hasta un 10%. TODO UTILLAJE DEBE LAVARSE CON DISOLVENTE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO..
Usos	Pintura que proporciona películas de alta resistencia al exterior, así como impermeabilidad y acabados de gran dureza y belleza decorativa.
Precauciones	No tirar los residuos al desagüe. Úsese en lugares bien ventilados y con la indumentaria y protección adecuadas. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Conservación	En los envases originales, bien cerrados, en sitio fresco y seco.



TIENDA
C / Dolors Almeda, 10
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)

Tel. 933 776 756 - 933 770 703
Fax 933 779 570
www.replac.com
replac@replac.com