



RUGOSO FACHADAS

Naturaleza	Copolímeros acrílico-estirenado en emulsión.	
Destino	Protección y decoración de fachadas, paredes medianeras, patios, etc.	
Superficie	Cemento, hormigón, revoco, prefabricados, etc.	
Aspecto	Mate y rugoso.	
Color	Blanco y carta de colores.	
Densidad	1,650 +- 50 Kg./L.	
Diluyente	Agua.	
Rendimiento	1-1,5 m ² /L. por cada capa según superficie.	
Secado	Al tacto	1 – 2 Horas
	Repintable	24 horas
Empleo	PREPARACIÓN DEL SOPORTE Superficies nuevas: eliminar el polvo, grasa y suciedad. Corregir todas las imperfecciones con yeso, cemento, etc según el material con que este construida la superficie. Superficies ya pintadas: eliminar toda pintura anterior que esté en mal estado de adherencia, pulverulenta o agrietada, raspando con cepillo de púas de alambre, rasqueta, etc. Si hay manchas de moho, álcalis o eflorescencias, deben eliminarse completamente. APLICACIÓN Limpiar y lijar bien la superficie antes de pintar. Se aplica a rodillo, espátula, llana, cepillo picar, etc. Se suministra en forma de pasta tixotrópica lista para su aplicación a rodillo. No obstante puede diluirse con un 5% de agua si se desea un acabado más liso. El grueso del relieve dependerá del tipo de utillaje empleado. Si la aplicación se realiza en verano y la superficie está caliente es conveniente mojarla con agua antes de la aplicación. Todo el utillaje debe lavarse con agua inmediatamente después de su uso.	
Usos	Sobre superficies de cemento, fibrocemento, revoque, etc. Se aplica con facilidad dando un acabado rústico muy decorativo y disimula al mismo tiempo los defectos.	
Precauciones	No tirar los residuos al desagüe. Úsese en lugares bien ventilados y con la indumentaria y protección adecuadas. Manténgase fuera del alcance de los niños.	
Conservación	En los envases originales, bien cerrados, en sitio fresco y seco. No almacenar ni aplicar a temperatura inferior a 0°C. o superior a 40°C.	



TIENDA
C / Dolors Almeda, 10
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)

Tel. 933 776 756 - 933 770 703
Fax 933 779 570
www.replac.com
replac@replac.com